



### HODEJKA – ER 50-3

#### Popis výrobku:

HODEJKA - ER-50-3 (emal rozpouštědlový polomatný) je disperse organických a anorganických pigmentů a plnidel v roztoku alkydové pryskyřice s přísadami síkativ, aditiv a organických rozpouštědel.

#### Oblast použití:

Ocelové konstrukce, zemědělská technika, kontejnery, stožáry apod. Kombinuje se vždy se základními nátěrovými hmotami, např. Hodejka. Jiné vhodné základní či podkladní nátěry doporučí výrobce.

#### Aplikace:

Airless stříkání  
Vzduchové stříkání

Aplikace štětcem, válečkem

#### Upozornění, doporučení:

Výrobek je vhodný jako součást nátěrových systémů do prostředí C2 – C4.

Bližší aplikační instrukce jsou součástí příslušného technologického postupu, který na vyžádání poskytne výrobce.

Informace o nebezpečných vlastnostech výrobku jsou součástí bezpečnostního listu ([www.colorspectrum.cz](http://www.colorspectrum.cz))

|                        |                |                        |
|------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Technický list:</b> | TL 04-07-2008  | datum revize 27.1.2009 |
| <b>JK výrobku:</b>     | 246 221 44     |                        |
| <b>Ředidlo:</b>        | Hodejka – R 00 |                        |

#### Technické parametry:

|            |                        |  |
|------------|------------------------|--|
| Sušina     | 65% hm.<br>47% obj.    |  |
| Hustota    | 1,2 g.cm <sup>-3</sup> |  |
| Vydatnost  | 9,5 m <sup>2</sup> /kg | 40 µm DFT, beze ztrát  |
| Zasychání  | 50 min<br>3 hod        | proti prachu (23°C, 40 µm DFT)<br>proschlé (23°C, 40 µm DFT) |
| Přílnavost | st. 0                  | ocel   |
| Kryvost    | st. 1-2                | dle odstínu  |
| Lesk       | 50%                    | polomatný /60°   |
| VOC        | 420 g/l                |  |
| TOC        | 375 g/l                |  |
| Vzhled     |                        | homogenní pigmentovaná viskózní kapalina                     |
| Odstíny    |                        | RAL, ČSN, NCS, dle předlohy                                  |

#### Aplikační údaje:

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| Ředění            | 0 až 10% hm.<br>5 až 15% hm.<br>0 až 10% hm. | airless<br>vzduchové stříkání<br>natírání štětcem   |
| Příprava podkladu |  | ČSN ISO 8504, dále dle požadavku na životnost nátěrového systému, příp. dle dalších požadavků |
| Teplota           | min. 5°C<br>min. +3°C                        | podkladu a okolního prostředí<br>odstup od teploty rosného bodu                               |
| Záruční lhůta     |  | 12 měsíců od data výroby  |

Údaje obsažené v tomto dokumentu vychází z příslušné podnikové normy, z aktuálních znalostí a zkušeností. Parametry výrobku jsou uváděny převážně formou průměrných hodnot. Skutečné hodnoty parametrů daného výrobku a jejich povolená rozpětí jsou součástí příslušného atestu kvality. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a za postupy zpracování, které jsou mimo jeho vliv a kontrolu. Výrobce si vyhrazuje práva na případnou změnu či doplnění údajů, proto nejsou odběratelé a zpracovatelé zbaveni povinnosti ověřit si jejich aktuálnost.