

HODEPOX – TR 00

HODEPOX - Tužidlo

Popis výrobku:

HODEPOX – TR 00 je roztok modifikovaného tvrdidla na bázi aduktu polyaminu a epoxidové pryskyřice v organických rozpouštědlech.

Použití:

Tužidlo se používá jako druhá nezbytná komponenta pro přípravu aplikační směsi výrobků řady Hodepox. Poměr mísení je pro každou nátěrovou hmotu specifikován v příslušném technickém listě a na etiketě výrobku. Tužidlo se do nátěrové hmoty dává před jejím naředěním. Po nadávkování tužidla započne plynout tzv. doba životnosti směsi. Po této době je výrobek dále již nepoužitelný. Minimální doba životnosti směsi je uvedena pro každou nátěrovou hmotu v příslušném technickém listě.

Upozornění, doporučení:

Natuženou směs není vhodné nechávat na přímém slunci nebo u jiných zdrojů tepla, výrazně se tím zkracuje její životnost. Další instrukce jsou součástí příslušného technologického postupu, který na vyžádání poskytne výrobce. Informace o nebezpečných vlastnostech výrobku jsou součástí bezpečnostního listu (www.colorspectrum.cz)

Technický list:	TL 02-05-2007	datum revize 4.3.2009
JK výrobku:	246 131 85	

Technické parametry:

Sušina	44% hm.
	39% obj.
Hustota	0,95 ± 0,05 g.cm ⁻³
VOC	515 g/l
TOC	420 g/l
Vzhled	čirá bezbarvá kapalina

Aplikační údaje:

Poměr tužení	Viz technický list příslušné nátěrové hmoty Hodepox	
Indukční doba	20 min.*	*minimální doba od natužení barvy po její aplikaci
Teplota zpracování	5°C – 25°C*	*vyšší teploty zkracují dobu životnosti směsi
Záruční lhůta	6 měsíců od data výroby	

Údaje obsažené v tomto dokumentu vychází z příslušné podnikové normy, z aktuálních znalostí a zkušeností. Parametry výrobku jsou uváděny převážně formou průměrných hodnot. Skutečné hodnoty parametrů daného výrobku a jejich povolená rozpětí jsou součástí příslušného atestu kvality. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku a za postupy zpracování, které jsou mimo jeho vliv a kontrolu. Výrobce si vyhrazuje práva na případnou změnu či doplnění údajů, proto nejsou odběratelé a zpracovatelé zbaveni povinnosti ověřit si jejich aktuálnost.